



• UNION •
P O L Y M E R S

КЛЕЙ ДЛЯ ЛИНОЛИУМА

*UNION Polymers- прочный союз нашего клея и Ваших материалов!
Качество. Надежность. Технологичность*



ОПИСАНИЕ

АКРИЛОВЫЙ КЛЕЙ UNION POLYMERS

ОПИСАНИЕ

АКРИЛОВЫЙ КЛЕЙ UNION™ POLYMERS ДЛЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ ЛИНОЛИУМА

[ЗАКАЗАТЬ](#)

НАЗНАЧЕНИЕ

Используется в качестве надежной фиксации любых материалов в рулонах и плитках, предназначенных для покрытия пола: линолеума промышленного и частного использования, поливинилхлоридного со вспененной основой, с теплозвукоизоляционной основой, ковровина на резине или джуте; может быть использован для стеклообоев и прочих плотных материалов, используемых для стен, имеющих основание, способное к впитыванию жидкости.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

- ОПТИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ СХВАТЫВАНИЯ
- НЕ ВСПЕНИВАЕТСЯ
- ПРОСТ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
- ОТСУТСТВИЕ В СОСТАВЕ УДЕШЕВЛЯЮЩИХ КОМПОНЕНТОВ, НАПОЛНИТЕЛЕЙ И РАСТВОРИТЕЛЕЙ
- ОПТИМАЛЬНАЯ ВЯЗКОСТЬ
- УНИКАЛЬНАЯ РЕЦЕПТУРА
- БЕЗУКАРИЗНЕННОЕ КАЧЕСТВО
- УДОБНАЯ ФАСОВКА

Наши контакты

8-800-551-30-34

8-929-55-44-230

8-929-55-44-260

info@unionpolymers.ru

Unionpolymers.ru

СОСТАВ

Акриловая дисперсия, тонкодисперсный материал, эмульгатор, канифоль, пеногаситель, пластификатор, морозостойкий компонент. Сильно «схватывается», прекрасно работает с разнообразными материалами, устойчив к низким температурам. Создает чрезвычайно прочную связь.

По визуальным характеристикам - гомогенное светлое, плотное вещество без запаха. Прошел сертификацию. Не имеет пожароопасных, взрывоопасных эффектов.

ТРЕБОВАНИЕ К ОСНОВАНИЮ

Ровное, осушенное, чистое, обезжиренное, хорошо впитывать жидкость. (К примеру, готовая цементная стяжка, фанера, ГВЛ, ДСП).

ПРИМЕНЕНИЕ

Состав хорошо размешать. Распределять мелким зубчатым шпателем по всей поверхности основания. Спустя 10-15 минут положить покрытие, активно прикатать. Клей схватится за полчаса. Обретет свою конечную прочность за сутки. Температура при работах должна быть не менее +15°C. Влажность воздуха не более 80%.

РАСХОД КЛЕЯ

300-400 грамм на 1 квадратный метр.

ХРАНЕНИЕ

В непроницаемой для влаги и воздуха таре при температуре не менее +5°C. Возможны 5 замораживаний до температуры -40°C с оттаиванием при комнатной температуре. Разморозив, необходимо хорошо перемешать состав.

СРОК ГОДНОСТИ

1 год со дня изготовления в упаковке производителя.

ФАСОВКА

Выпуск клея осуществляется в герметичной пластиковой упаковке по 2,5 килограмма, также в объемах 6, 12 и 18 килограмм.

Наши контакты:

Отдел продаж:

8-800-551-30-34

8-929-55-44-230

8-929-55-44-260

Склад:

8-929-55-44-840



info@unionpolymers.ru

Unionpolymers.ru



Мы находимся по адресу:

Москва, Московская область г.Дзержинский ул.Энергетиков 18 (16 км МКАД внешняя сторона)

(55.646161, 37.834482)